



# Kom houtimpressie

Steengoed 1220°C: S- 490 / Jeanine Cremers



## Techniek :

Spatten

Opmerking:

De spatten moeten snel uitgewreven worden, nog voor dat ze te droog zijn.

Met AS957 Thin N Shade drogen de spatjes langzamer.

## Benodigheden:

Klei: witte klei, biscuit gebakken

Glazuren Mayco: Engobe EG002 Speckled Buff, EZ-stroke: EZ 12 Cobalt jet black, EZ 38 Medium Mahogany, EZ 10 French Brown. Stoneware: SW001 Clear SW215 Micro Champagne.

Penselen: stug penseel, CB604 waaier, CB624 Stugge waaier

Overige: draaischijf Mayco AS957 Thin N Shade

1. Zet twee lagen eg002 aan de buitenkant.
2. Zet de kom op een draaischijfje.
3. Verdun de EZ strokes lichtjes met AS957.
4. Spat met een stug penseel ez 38 op de buitenkant. Meteen de spatten uitwrijven met de stugge waaierpenseel.
5. Herhaal punt 5 met EZ 10 en EZ12.
6. Zet drie lagen SW215 aan de binnenkant.
7. Zet drie lagen sw001 aan de buitenkant.